

VPROOF 410 ACRYLIC

410 อะคริลิก ชนิดยืดหยุ่นได้ กันรั่วซึมสำหรับผนัง หลังคา และดาดฟ้า

คุณสมบัติ	Vproof 410 ACRYLIC วัสดุทากันซึมประเภทอะคริลิก โพลีเมอร์ ชนิดพร้อมใช้งาน เมื่อแห้งตัวจะมีลักษณะคล้ายแผ่นยางสีนํ้าเงิน ไม่มีรอยต่อใดใด สามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำ มีความยืดหยุ่นตัว สามารถปกปิดรอยแตกร้าว ขนาดเล็ก ทนต่อรังสี UV และป้องกันการเกิดเชื้อรา
ลักษณะการใช้งาน	สำหรับหลังคา ดาดฟ้า ผนัง หรือระเบียบ สามารถใช้งานบนผิวคอนกรีต ปูนฉาบ โลหะทั่วไป กระจกเบื้องมุงหลังคา อิฐ ไม้ และพลาสติกได้
ข้อมูลทางเทคนิค	<ul style="list-style-type: none">- ลักษณะ ครีมนํ้า- ปริมาณของแข็งในส่วนผสม 60 ± 0.5- ระยะเวลาในการทำงาน 45 - 60 นาที- ระยะเวลาในการทาแต่ละชั้น 2 - 3 ชม.- ความยืดหยุ่น (Elongation at break) 700 %- ค่าความต้านแรงดึง (Tensile strength) 1.01 MPa- Hardness shore A 64.6- ค่าความหนาแน่น 1.44
ข้อแนะนำในการทำงาน	
การเตรียมพื้นผิว	<ul style="list-style-type: none">- พื้นผิวจะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สนิม นํ้ายาบ่ม หรือเศษปูน เป็นต้น- หากมีรอยแตกร้าว ให้ซ่อมแซมรอยแตกร้าวให้แข็งแรง ด้วยวัสดุซ่อมแซมที่เหมาะสม- บริเวณขอบ มุม หรือรอยต่อระหว่างพื้นและผนัง ให้อุดหรือลบมุม- หากจำเป็นให้ปรับระดับพื้นผิวให้ได้ระดับ เพื่อป้องกันนํ้าขัง
การเตรียมวัสดุ	กวนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน
การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- ทา VPROOF 401 ACRYLIC ชั้นแรกด้วยแปรง หรือลูกกลิ้ง ปริมาณ 0.5-0.7 กก./ตร.ม. ทิ้งให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง- ทาชั้นที่ 2 ในทิศทางตรงข้ามกับชั้นแรก ในปริมาณ 0.5-0.7 กก./ตร.ม. ทิ้งให้แห้ง ก่อนทาชั้นถัดไป- ควรทอย่างน้อย 2 ชั้น- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน แนะนำความหนาฟิล์มแห้งไม่น้อยกว่า 1 มม.

VPROOF 410 ACRYLIC

410 อะคริลิก ชนิดยึดหยุ่นได้ กันรั่วซึมสำหรับผนัง หลังคา และดาดฟ้า

ปริมาณใช้งาน 0.5 – 0.7 กก./ตร.ม.ต่อการทา 1 ชั้น

1.0 – 1.4 กก./ตร.ม.ต่อการทา 2 ชั้น

ขนาดบรรจุ 25 กก./ถัง (ขาว, เทา และ เขียว)



ข้อแนะนำ

- ไม่ควรทำงานกลางแดดจัดหรือพื้นผิวร้อนจัด
- ไม่เหมาะกับบริเวณที่แช่น้ำตลอดเวลา เช่น ถังเก็บน้ำ หรือสระว่ายน้ำ
- หากพื้นผิวมีความพรุนมาก ควรทารองพื้นก่อน
- ผนังใหม่หรือผนังคอนกรีตใหม่ ต้องมีอายุอย่างน้อย 28 วัน
- ผิวปูนฉาบใหม่ ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 7 วัน
- ผนังใหม่หรือผนังคอนกรีตเก่า ผิวปูนฉาบเก่า ให้ทำความสะอาดพื้นผิวแล้วปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

VPROOF
CHEMICAL CONSTRUCTION MATERIALS