

VPROOF 700 GROUT

700 ปูนนอนชริงค์เกร้าท์ รับกำลังอัดสูง

คุณสมบัติ Vproof 700 GROUT ปูนทรายผสมเสร็จชนิดพิเศษ ไม่หดตัวเมื่อแห้ง แข็งตัว กำลังอัดสูงเหมาะกับงานที่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น การอุดช่องว่างระหว่าง แผ่นยึดแท่นเครื่องจักร เทได้แผ่นเหล็ก ตอม่อ เทหัวเสา หรือซ่อมแซม โครงสร้าง คอนกรีต ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำ

ลักษณะการใช้งาน สำหรับซ่อมแซม โครงสร้างคอนกรีตหรือใช้กับงานที่รับน้ำหนักมาก

ข้อมูลทางเทคนิค	- ลักษณะ	ผงสีเทา
	- ความหนาแน่น	14 ± 0.10
	- PH	12
	- ค่าการยึดเกาะ (Bond strength)	> 9.0 MPa
	- Tensile strength	> 7.0 MPa
	- Compressive strength at 28 days	> 750 Ksc.

ข้อแนะนำในการทำงาน

- การเตรียมพื้นผิว**
- พื้นผิวจะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สนิม น้ำยาบ่ม หรือเศษปูน เป็นต้น
 - สำหรับงานซ่อมแซม ต้องสกัดส่วนที่หลุดล่อนออกจนถึงส่วนที่อยู่ในสภาพดี
 - พื้นผิวคอนกรีตต้องบ่มน้ำให้อิ่มตัว แต่ไม่มีน้ำขังขณะทำงาน

- การเตรียมวัสดุ**
- ผสม Vproof 700 Grout กับน้ำสะอาด โดยอัตราส่วนดังนี้
- | | |
|-----------------|---|
| กรณีผสมแบบขึ้น | อัตราส่วน เกร้าท์ 1 ถุงต่อน้ำสะอาด 3-3.5 ลิตร |
| กรณีผสมแบบเหลว | อัตราส่วน เกร้าท์ 1 ถุงต่อน้ำสะอาด 3.5-4.4 ลิตร |
| กรณีผสมหินเกล็ด | อัตราส่วน เกร้าท์ 1 ถุงต่อน้ำสะอาด 3.3-4.4 ลิตร |
- ต่อหินเกล็ดขนาด 3/8" 16 กก.
- การผสมให้ผสมด้วยเครื่องผสมที่มีความเร็วรอบไม่เกิน 500 รอบ/นาที
 - ผสมต่อเนื่องจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
 - พักส่วนผสมไว้ซักครู่ เพื่อลดฟองอากาศ

ขนาดบรรจุ 25 กก./ถุง