

คุณสมบัติ	: ทีโอเอ ซุปเปอร์โกล์ เป็นกาวซีเมนต์ปุกระเบื้องสำเร็จรูปแบบส่วนผสมเดียว มีส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ทรายละเอียดคัดพิเศษ และเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่นๆ ทำให้เกิดแรงยึดเกาะสูง เหมาะสำหรับ ปุกระเบื้องขนาดใหญ่ กระเบื้องเซรามิกสำหรับสระว่ายน้ำ ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายในและภายนอกอาคาร																																
การใช้งาน	: ใช้สำหรับปุกระเบื้องต่อไปนี้ - กระเบื้องเซรามิกสำหรับสระว่ายน้ำ - หินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ - กระเบื้องขนาดใหญ่ 60 x 60 ซม.																																
คุณประโยชน์	: ทีโอเอ ซุปเปอร์โกล์ มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ - ผสมสำเร็จรูปจากโรงงาน ทำให้ได้คุณภาพสม่ำเสมอ - ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น - เหนียวติดทน เพิ่มแรงยึดเกาะสูง - ปุกระเบื้องทั่วไป ขนาดใหญ่ 60x60 ซม. ขึ้นไป - ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายในและภายนอกอาคาร - ปูพื้นหินอ่อน แกรนิต แกรนิตโต้ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร - สามารถจัดหรือปรับแต่งกระเบื้องได้ ภายในเวลา 15 นาที หลังจากการปู																																
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>เดคซี</td><td>: ทีโอเอ โปโรโกล์ เป็นผง สีเทา</td></tr><tr><td>ค่าความหนาแน่น</td><td>: 1.2</td></tr><tr><td>ระยะเวลาเก็บบ่มตัว</td><td>: 3-5 นาที</td></tr><tr><td>อายุการใช้งานในภาชนะหลังผสม</td><td>: 2 ชั่วโมง</td></tr><tr><td>ระยะเวลาปรับแต่งกระเบื้อง</td><td>: 15 นาที</td></tr><tr><td>ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงพื้นผิว</td><td>: 3 - 10 มิลลิเมตร</td></tr><tr><td>ก่อนการยาร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย</td><td>: 24 ชั่วโมง</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งตัว Setting Time</td><td></td></tr><tr><td>- เริ่มต้น Initial Set</td><td>: 4.7 ชั่วโมง</td></tr><tr><td>- สิ้นสุด Final Set</td><td>: 9.5 ชั่วโมง</td></tr><tr><td>Sag</td><td>: 0.01 นิ้ว</td></tr><tr><td>ความอึดน้ำ</td><td>: ≥ 98</td></tr><tr><td>ค่าการยึดเกาะที่สภาวะการทดสอบมาตรฐาน (EN 1348:2007)</td><td>: 1.69 N/mm²</td></tr><tr><td>ค่าการยึดเกาะหลังแช่น้ำ (EN 1348:2007)</td><td>: 1.57 N/mm²</td></tr><tr><td>ค่าการยึดเกาะหลังสภาวะโดนความร้อน 70 °C (EN 1348:2007)</td><td>: 1.69 N/mm²</td></tr><tr><td>ค่าการยึดเกาะที่ระยะเวลาหลังการปาดลงบนพื้นผิว 20 นาที (EN 1346)</td><td>: 1.54 N/mm²</td></tr></table>	เดคซี	: ทีโอเอ โปโรโกล์ เป็นผง สีเทา	ค่าความหนาแน่น	: 1.2	ระยะเวลาเก็บบ่มตัว	: 3-5 นาที	อายุการใช้งานในภาชนะหลังผสม	: 2 ชั่วโมง	ระยะเวลาปรับแต่งกระเบื้อง	: 15 นาที	ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงพื้นผิว	: 3 - 10 มิลลิเมตร	ก่อนการยาร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย	: 24 ชั่วโมง	ระยะเวลาแห้งตัว Setting Time		- เริ่มต้น Initial Set	: 4.7 ชั่วโมง	- สิ้นสุด Final Set	: 9.5 ชั่วโมง	Sag	: 0.01 นิ้ว	ความอึดน้ำ	: ≥ 98	ค่าการยึดเกาะที่สภาวะการทดสอบมาตรฐาน (EN 1348:2007)	: 1.69 N/mm ²	ค่าการยึดเกาะหลังแช่น้ำ (EN 1348:2007)	: 1.57 N/mm ²	ค่าการยึดเกาะหลังสภาวะโดนความร้อน 70 °C (EN 1348:2007)	: 1.69 N/mm ²	ค่าการยึดเกาะที่ระยะเวลาหลังการปาดลงบนพื้นผิว 20 นาที (EN 1346)	: 1.54 N/mm ²
เดคซี	: ทีโอเอ โปโรโกล์ เป็นผง สีเทา																																
ค่าความหนาแน่น	: 1.2																																
ระยะเวลาเก็บบ่มตัว	: 3-5 นาที																																
อายุการใช้งานในภาชนะหลังผสม	: 2 ชั่วโมง																																
ระยะเวลาปรับแต่งกระเบื้อง	: 15 นาที																																
ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงพื้นผิว	: 3 - 10 มิลลิเมตร																																
ก่อนการยาร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย	: 24 ชั่วโมง																																
ระยะเวลาแห้งตัว Setting Time																																	
- เริ่มต้น Initial Set	: 4.7 ชั่วโมง																																
- สิ้นสุด Final Set	: 9.5 ชั่วโมง																																
Sag	: 0.01 นิ้ว																																
ความอึดน้ำ	: ≥ 98																																
ค่าการยึดเกาะที่สภาวะการทดสอบมาตรฐาน (EN 1348:2007)	: 1.69 N/mm ²																																
ค่าการยึดเกาะหลังแช่น้ำ (EN 1348:2007)	: 1.57 N/mm ²																																
ค่าการยึดเกาะหลังสภาวะโดนความร้อน 70 °C (EN 1348:2007)	: 1.69 N/mm ²																																
ค่าการยึดเกาะที่ระยะเวลาหลังการปาดลงบนพื้นผิว 20 นาที (EN 1346)	: 1.54 N/mm ²																																
ระบบการใช้งาน																																	
การเตรียมพื้นผิว	- พื้นที่ต้องการปุกระเบื้องต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษ ซีเมนต์ สี คราบไขมันต่างๆ - ล้างทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้น้ำฉีด ชัดพื้นผิวให้สะอาดก่อนใช้กาวซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์โกล์ - ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก ต้องทำให้พื้นผิวเปียกชุ่ม และซึมซับน้ำให้อิ่มตัวก่อนปุกระเบื้อง - ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ ควรทิ้งไว้ 7 วันก่อนปุกระเบื้อง																																

วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none">- ผสม ทีโอเอ ซุปเปอร์โกล์ 20 กก. กับน้ำสะอาด 5 - 5.2 ลิตร ปั่นด้วยสว่านรอบต่ำ ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน- ทิ้งไว้เพื่อให้เคมีบ่มตัวประมาณ 3 - 5 นาที จึงทำการทวนส่วนผสมอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน- ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดทวนซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์โกล์ ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้อง- ใช้เกรียงหวีปานเป็นร่องให้ทั่ว และครูดให้เป็นรอยทาง เลือกขนาดร่องของเกรียงหวีให้ตรงกับความหนาของชั้นกาวที่เหมาะสม กับขนาดของกระเบื้อง- นำกระเบื้องปูบนทวนซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์โกล์ เคาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับทวนซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์โกล์ เมื่อกดกระเบื้องลง ควรแน่ใจว่าหลังกระเบื้องสัมผัสกับทวนซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์โกล์ เต็มแผ่น- สามารถปรับแต่งกระเบื้องแต่ละแผ่นให้ตรงแนวตามต้องการภายในเวลา 15 นาที- ทิ้งไว้ 24 ชม.ก่อนทำการยาแนว
ข้อแนะนำเพิ่มเติม	<ul style="list-style-type: none">- ต้องทำพื้นที่ที่จะปูกระเบื้องให้เปียกชื้นอย่างทั่วถึง และไม่มีน้ำขังก่อนการปู- ไม่ควรทำงานในที่ร้อน เช่น กลางแดดจัด เพราะวัสดุจะแห้งเร็วเกินไปทำให้ทำงานไม่ทัน- เพื่อให้การยึดเกาะดีขึ้น ต้องทำให้หลังกระเบื้องสัมผัสกับทวนซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์โกล์ เต็มแผ่น- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ , หน้ากากกันฝุ่น , แว่นตา กรณีเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง และรีบปรึกษาแพทย์- ล้างเครื่องมือด้วยน้ำหลังการใช้งาน ก่อนที่วัสดุจะแห้ง
ปริมาณการใช้งาน	: โดยเฉลี่ย 20 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 4.0 ตารางเมตร
การเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา อายุของผลิตภัณฑ์	: ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม : อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต ในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บให้แห้ง
ขนาดบรรจุ	: 20 กิโลกรัม/ถุง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก พยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การส่งวนสิทธิเรียกร้อง	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย