




CUPRINOL

แบรนด์สีย้อมไม้คุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ



ให้ความเงางามยาวนานกว่าเติม



ป้องกันยูวี ทนแดด ทนฝน



ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท

A BRAND FROM
AkzoNobel



กด Like เราได้ที่

www.facebook.com/DuluxThailand
อีเมล: www.dulux.co.th



ICI CUPRINOL แบนด์สีย้อมไม้คุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ

สีย้อมไม้คุณภาพสูง เกรดพรีเมียม ผลิตจากเม็ดสีและเรซินสูตรพิเศษ ให้เนื้อสีโปร่งแสง ให้ความเงางามยาวนาน โซรุลายไม้ได้ชัดเจน ช่วยให้งานไม้ดูหรูหรา มีมูลค่าและดูเหมือนใหม่ เนื้อสีซึมลึกเข้าปกป้องทุกอณูของเนื้อไม้ รักษาความเงาได้ยาวนาน พร้อม “UV Absorber” ที่ช่วยป้องกันรังสียูวีจากแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ไม้ซีดจางไว และยังทนทานต่อสภาวะอากาศไม่ว่าจะแดดหรือฝน ป้องกันเชื้อรา ไม่ทำให้สีแตกพอง फिल्मสีไม่ลอก่อน

สีเงาใส Clear Gloss H214	สีไม้สัก Burmese Teak H211	สีไม้สักทอง Autumn Oak H217
	สีมะฮอกกานี Spanish Mahogany H212	สีไม้แดง Redwood H216
	สีวอลนัท Walnut H213	สีไม้ประดู่ Afrosia H215

สีกึ่งเงาใส Semi-Gloss 006	สีไม้สัก Teak 001	สีไม้สักทอง Autumn Oak 002
	สีมะฮอกกานี Spanish Mahogany 007	สีไม้แดง Redwood 004
	สีไม้สักอ่อน Light Teak 005	สีไม้ประดู่ Afrosia 003

สีย้อมพื้นไม้ ไอ ซี ไอ คิวพรีโนล เดคกิ้งสแตน

ชนิดดำน สำหรับงานไม้ หรือ ไม้พื้น ที่ไม่ต้องการโชว์ลายไม้มากนัก ให้ฟิล์มสีที่ทนทานมากเป็นพิเศษ เหมาะกับไม้ที่อยู่กลางแจ้ง และไม้ที่ต้องการความแกร่ง ทนทาน เช่น พื้นไม้ในสวน รวาร์ว พื้นระเบียงหรือเฟอร์นิเจอร์ไม้อื่นๆ ปกป้องเนื้อไม้จากสภาวะอากาศ และป้องกันเชื้อรา



ทาเดคสีเดียวกันบนไม้ที่อ่อนหรือเข้มต่างกัน

ตัวอย่างไม้สีอ่อน



สีไม้เดิม

- ▶ ทา 1 เที้ยว
- ▶ ทา 2 เที้ยว
- ▶ ทา 3 เที้ยว

ตัวอย่างไม้สีเข้ม



*เดคสีตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น สีจริงขึ้นอยู่กับสีของเนื้อไม้เดิมและจำนวนเที้ยวที่ทา



Cuprinol Teak Oil

น้ำมันรักษาเนื้อไม้ ไอ ซี ไอ คิวพรีโนล ทีค ออยล์



น้ำมันสีใสสูตรพิเศษ สำหรับทาเพื่อรักษาเนื้อไม้ทุกประเภท ทั้งไม้ใหม่และไม้เก่า เพื่อทดแทนน้ำมันตามธรรมชาติที่สูญเสียไปเพราะแสงแดด สภาพอากาศ และสภาพการใช้งาน ขนาดบรรจุ (Size) 3.5 ลิตร / Litres




Cuprinol Thinner

ทินเนอร์อเนกประสงค์ ไอ ซี ไอ คิวพรีโนล



ทินเนอร์สำหรับใช้ผสมเพื่อเจือจางกับผลิตภัณฑ์สี ไอ ซี ไอ คิวพรีโนลอื่นๆ สามารถใช้เช็ดทำความสะอาดชิ้นไม้ก่อนการทาสีและใช้ล้างอุปกรณ์การทาสีได้ ขนาดบรรจุ (Size) 1 และ 3 ลิตร / Litres



ข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์	จำนวน (เที่ยว)	การครอบคลุมพื้นที่ (ตร.ม. ต่อ เที่ยว ต่อ ลิตร)	เงิองจาง	ระยะเวลาแห้งสัมผัส	ระยะเวลาแห้งทาทับ
 <p>ชนิดกิ่งเงา ชนิดเงา ชนิดด้าเงา</p>	2 - 3	20 - 25	ใช้งานได้ทันที (ถ้าต้องการเงิองจาง ให้ผสมด้วยทินเนอร์คิวปริโนล ไม่เกิน 5%)	4 ชม.	16 ชม.

หมายเหตุ - ระยะเวลาแห้งจริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศ
- พื้นที่ครอบคลุมเป็นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้งานจริงไม่เกิน 20%

การเตรียมพื้นผิว Preparation

ไม้เก่า/ไม้ที่ผ่านการย้อมสีมาก่อน

1. ไม้ที่ผ่านการอบน้ำยามาก่อน พื้นผิวจะต้องสะอาดแห้ง ปราศจากสิ่งเคลือบผิวหรือคราบไขมันก่อนการทา
2. ไม้ที่ผ่านการย้อมไม้มาแล้วและอยู่ในสภาพดี หากต้องการย้อมใหม่ ให้ทาน้ำยารักษาเนื้อไม้ที่เหมาะสม (น้ำยารักษาเนื้อไม้ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันดิน) ทิ้งให้แห้งประมาณ 2-5 วัน ก่อนจะทาด้วยสีย้อมไม้ ไอ ซี โอ คิวปริโนล วัสดุเสตน
3. ไม้เก่าที่ตาก (แดด/ลม/ฝน) ัวนาน ให้ขัดส่วนผิวไม้ที่เสื่อมสภาพออกให้หมดหรือขัดให้ออกจนถึงเนื้อไม้ที่แข็งแรง และทำความสะอาดให้แห้งก่อนทาย้อมไม้
4. ไม้ที่ผ่านการทาสีหรือการขัดเงา (วานิช) มาก่อน ขัดหรือใช้เครื่องเป่าลมร้อนลอกสีหรือน้ำยาชักเงาออกให้หมดถึงเนื้อไม้เดิม แล้วจึงเตรียมไม้เช่นเดียวกับไม้เปล่า ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีกัดสีหรือน้ำยาลอกสี ต้องทำความสะอาดพื้นผิวไม้ด้วยสารทำลายที่เหมาะสมเสียก่อน เพื่อให้ได้ไม้ที่สะอาด
5. ไม้ที่อยู่ภายนอกอาคารหรืออยู่สภาพแวดล้อมริมทะเล ตะปูทุกตัวที่ใช้ ควรผ่านการชุบสังกะสี (กาลวาไนซ์) หรือใช้ตะปูปลอดสนิม (Stainless Steel)

Painted Wood

1. Pretreated Timber Surface should be clean, dry and free from surface coating and grease before application.
2. Sound Woodstain Wood Wash and scrub with ICI Cuprinol Thinner for All Purpose (T850-350) to remove dirt and grease and allow to dry.
3. Weathered Wood Completely remove all gray wood by straining back to clean and sound wood.
4. Painted or Varnished Wood Sand off or use hot air blower to strip existing coatings to condition of bare wood, then treated as bare wood. Chemical striper or paint removers are not recommended. The surface must be rinsed off with suitable solvent to clean sound wood.
5. Exterior Timber or Seaside Environment All nailing must be galvanized or use stainless nail.

ไม้ใหม่

1. ไม้ใหม่ เช็ดด้วยทินเนอร์เนกประสงค์ ไอ ซี โอ คิวปริโนล (T850-350) เพื่อขจัดคราบน้ำมันธรรมชาติ หรือยางไม้ ก่อนการย้อมสี
2. ไม้ที่ไม่ผ่านการอบน้ำยามาเข้า เชื้อ ให้อบน้ำยาที่เหมาะสม ชนิดไม่มีส่วนผสมของน้ำมันดิน ทิ้งให้แห้ง 2-5 วันก่อนการย้อมสี

New Wood

1. New/Bare Wood Wipe with ICI Cuprinol Thinner for All Purposes (T850-350) to remove any natural oils/resins, if necessary.
2. Unpreserved Timber Treat with a suitable wood preserver (non-bituminous wood preservative) and allow to dry for 2-5 days before applying ICI Cuprinol Woodstain for Hardwoods.

การใช้งาน

1. คนเนื้อสีให้ทั่วและเท่ากันก่อนการใช้งาน และหมั่นคนอยู่เสมอในขณะที่ใช้งาน
2. ใช้แปรงทาตามเส้นลายไม้โดยสม่ำเสมอ วางแผนในการทาต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดการซ้อนกันของรอยแปรง อย่าใช้สีชุ่มแปรงมากเกินไป
3. ห้ามทาสีในสภาวะอากาศที่มีความชื้นสูง เช่น ก่อนฝนตก ระหว่างฝนตกและหลังฝนตก
4. ควรทิ้งให้สีย้อมไม้ ไอ ซี โอ คิวปริโนล วัสดุเสตน แห้งสนิท (ทิ้งข้ามคืน) ก่อนการย้อมสีทับในเที่ยวถัดไป
5. ในการทาสีย้อมไม้เที่ยวแรก ให้ทาเพียงบางๆ เพื่อการซึมที่ดี หากทาหนาเกินไปสามารถเช็ดออกด้วยผ้าสะอาด
6. ไม้ที่อยู่ภายในอาคารให้ทาสีย้อมไม้ทับ 2 เที่ยว สำหรับไม้ที่อยู่ภายนอกอาคารให้ทาสีย้อมไม้ทับ 3 เที่ยว

Application

1. Stir thoroughly before and occasionally during use.
2. Brush on evenly along the grain by planning the continuity of the paint area to avoid overlap. Do not load brush heavily.
3. Do not apply before, during or after rain and high humidity condition.
4. Ensure the first coat is dry before recoating. (Normally Overnight drying is needed.)
5. Apply the first coat liberally, wipe off any surplus with a clean dry cloth.
6. For exterior wood, apply 3 coats, for interior wood, apply 2 coats.