



ซูเปอร์โคท

ซูเปอร์โคท สีเคลือบเงาและสีเคลือบด้าน

สำหรับภายนอกและภายใน



ซูเปอร์โคท สีเคลือบเงาและสีเคลือบด้าน ผลิตจากอัลติสเตรซินและผงสีคุณภาพสูงที่ทนทานต่อสภาพอากาศเมืองร้อน สามารถทาได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร อีกทั้งยังเหมาะสำหรับใช้ทาตกแต่งงานทั่วไปของพื้นไม้ เช่น วงกบ ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็นต้น และพื้นผิวเหล็ก/โลหะ เช่น โครงหลังคา รั้ว เฟอร์นิเจอร์ที่มีเหล็ก/โลหะเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น

- ให้ความเงางามเป็นเยี่ยมและสีสวยสดใสทนทาน
- ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว
- มีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อรา

ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติของฟิล์มสี

ประเภทสี	สีน้ำมันแอลคีด
ลักษณะฟิล์มสี	เงาและด้าน
ขนาดบรรจุ	1/4, 1 และ 5 ยูเอสแกลลอน (สีสำเร็จรูปจากโรงงาน) / 3 และ 9 ลิตร (สีสังผสมจากเครื่องผสมสี)
เจดสี	โปรตุเกสจากแคตตาล็อกสีซูเปอร์โคท สีเคลือบเงา หรือแคตตาล็อกเครื่องผสมสี Dulux Let's Colour
เนื้อสีโดยปริมาตร	30 - 40%
ระยะเวลาแห้งสัมผัส	อย่างน้อย 4 ชั่วโมง
ระยะเวลาทาทับ	8 - 10 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์	อย่างน้อย 72 ชั่วโมง
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	40 - 50 ตร.ม. / เที่ยว / แกลลอน
*พื้นที่ครอบคลุมเป็นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้งานจริงไม่เกิน 20%	

วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน	แปรง ลูกกลิ้งขนเรียบ หรือเครื่องพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	สามารถใช้ได้ทันที หรือเติมน้ำยาผสมสีน้ำมันดูลักซ์ (T850-411) 1 ส่วน ต่อสี 10 ส่วน (ไม่เกิน 10%)
การทำความสะอาด	ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วย น้ำยาผสมสีน้ำมันดูลักซ์ (T850-411) ทันทีหลังการใช้งาน
การขีดล้างฟิล์มสี	ควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 14 วัน ก่อนล้างทำความสะอาดได้

ข้อแนะนำในการใช้สีสดเข้ม : ธรรมชาติของสีสด มีข้อจำกัดในเรื่องการกลบมืด อาจต้องเพิ่มจำนวนเที่ยวในการทา หรือใช้สีอ่อนกว่าในจุดใกล้เคียงกันเป็นสีพื้น

ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว สำหรับพื้นผิวไม้

- พื้นผิวไม้ใหม่
- พื้นผิวไม้เก่า

พื้นผิวต้องสะอาดแห้ง ปราศจากขุยไม้ ควันไฟหรือขี้ด ให้เรียบก่อนทาสี เพื่อให้สีซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดี ในการฉีกสีเดิมยังอยู่ในสภาพดี ควรขัดด้วยกระดาษทรายละเอียด ให้พื้นผิวมีความหยาบขึ้นเล็กน้อย เพื่อเสริมการยึดเกาะของสีใหม่ให้ดียิ่งขึ้น แต่หากสีเสื่อมสภาพให้ขัดสีเดิมออกให้หมดจนถึงเนื้อไม้ ให้แน่ใจว่าพื้นผิวสะอาดแห้ง ปราศจากขุยไม้ ก่อนทาสีชั้นถัดไป

ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ซูเปอร์โคท 1 ชั้น ทั้งระยะเวลาให้แห้งสนิทหรือประมาณ 6-8 ชั่วโมง

ทาสีทับหน้าซูเปอร์โคท สีเคลือบเงาหรือสีเคลือบด้าน 2 เที่ยว ด้วยแปรงทาสี ลูกกลิ้งขนเรียบ หรือสเปร์ย โดยทิ้งระยะห่างก่อนทาสีชั้นถัดไปอย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมง

- การทาสีรองพื้น
- การทาสีทับหน้า

การเตรียมพื้นผิว สำหรับพื้นโลหะ

- โลหะใหม่
- โลหะเก่า

ต้องขัดสนิมและล้างคราบไขมันที่เคลือบกันสนิมออก เพื่อช่วยการยึดเกาะของเนื้อสี ในการฉีกสีเดิมยังอยู่ในสภาพดี ควรขัดพื้นผิวให้มีความหยาบ แต่หากสีเสื่อมสภาพให้ขัดสีเดิมและขูดสนิมออกให้หมด

ทาสีรองพื้นแดงกันสนิม เรดออกไซด์ ซูเปอร์โคท จำนวน 1-2 ชั้น ทั้งระยะเวลาให้แห้งสนิทหรือประมาณ 6-8 ชั่วโมง

ทาสีทับหน้าด้วย ซูเปอร์โคท สีเคลือบเงาหรือสีเคลือบด้าน 2 เที่ยว ด้วยแปรงทาสี ลูกกลิ้งขนเรียบหรือสเปร์ย โดยทิ้งระยะห่างก่อนทาสีชั้นถัดไปอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

- การทาสีรองพื้น
- การทาสีทับหน้า



เบอร์ 2625-2557
สีเคลือบเงา/สีเคลือบด้าน



CM-A2018-01613344



ISO 9001 QMS03026/630
ISO 14001 EMS05021/198
OHSAS 18001 OHSAS04016/079
TIS 18001 OHS01013/028



Supercote Enamel (gloss and matt) is produce from high quality of alkyd resin and colour pigment which provide long durable in hot weather condition. It can be use both exterior and interior, suitable for decotion of any kind of wood and metal and furniture also

- Beautiful gloss finish with long durability
- No added lead and mercury
- Fungus resistance

Technical Information & Paint Film Properties

Type of Paint	Long Oil Alkyd Enamel Paint
Finish	Gloss and Matt
Pack size	¼ , 1 and 5 U.S.Gallons (Ready-mixed) / 3 and 9 Litres (Tinting)
Colour Offer	Please refer Supercote Supercote Enamel colour card and Dulux Let's Colour fandeck
Volume Solids	30 - 40%
Touch Dry	At least 4 hours
Recoat Dry	8 – 10 hours
Full Cure	At least 72 hours
Theoretical Coverage	40 – 50 Sq.m./coat/gallon

*Coverage is theoretical value and may differ from real application +-20%

Application

Application Method	Brush, Short Hair Roller or Spray
Mixing Ratio	Ready to use. Can be thinned with 1 part of clean water to 10 parts of the product (10%)
Cleaning Up	Clean all equipment with clean water immediately after used
Washing Instructions of painted wall	Allow at least 14 days from application before cleaning.

Processes for strong colours : Some strong colours cannot be made with same hiding power as the other colours, additional coats or special undercoat may be necessary.

Application System

Surface Preparation : Wooden Surface

- *New wood* Surface must by clean, dry and free from all defective or poorly adhering materials, dirt, grease, wax, etc. All surfaces should be rubbed down for good penetration of top coat paint.
 - *Old wood* If previous paint is in good condition, rub down with abrasive paper for good adhesion of new paint. If surface is defective or friable, thoroughly rub down until previous paint is totally removed. Ensure that surface is clean, dry and free from all defective or poorly adhering materials, dirt, grease wax, etc. Before painting.
- Priming** Apply 1 coat of Supercote Wood Primer. Allow 6 - 8 hours drying.

Coating Apply 2 coats of Supercote Enamel Gloss or Matt with brush, short hair roller or spray. Allow 8 - 10 hours drying between coats.

Surface Preparation : Metal Surface

- *New metal* Remove all corrosive and dirt for good penetration of top coat paint.
 - *Old metal* If previous paint is in good condition, rub down with abrasive paper for good adhesion of new paint. If surface is defective, thoroughly rub down till old paint and corrosive totally removed.
- Priming** Apply 1 - 2 coat of Supercote Red Oxide Primer. Allow 6 - 8 hours drying prior applying top coat.

Coating Apply 2 coats of Supercote Enamel Gloss or Matt with brush, short hair roller or spray. Allow 8 - 10 hours drying between coat.



โทร. 2625-2557
อีเมล: info@ici.co.th
เว็บไซต์: www.ici.co.th



CI-MAN-18-2018.1.33.44



ISO 9001 QMS03026/630
ISO 14001 EMS05021/198
OHSAS 18001 OHSAS04016/079
TIS 18001 OHS01013/028