

คุณสมบัติ	: ทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม (TOA-100 Water Repellent Gloss) ผลิตจากอะคริลิก โพลีเมอร์แท้ 100% คุณภาพสูง (สูตรน้ำมัน) ที่ให้เนื้อฟิล์มใสแข็ง เงางามสูงยาวนาน ไม่เหลืองตัว ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV สามารถป้องกันน้ำซึม และคราบสกปรกได้ดี เปิดใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสม ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
การใช้งาน	: ทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม สามารถเคลือบผิววัสดุได้หลายประเภท <ul style="list-style-type: none"><li>- หินทราย หินกาบ หินล้าง ทรายล้าง หินธรรมชาติ และอิฐโชว์</li><li>- กระจกเครื่องดินเผา เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้น</li><li>- ผนังปูนคอนกรีต กระจกแผ่นเรียบ</li><li>- ไม้ ไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์)</li></ul>
คุณประโยชน์	: ทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ <ul style="list-style-type: none"><li>- เคลือบผิววัสดุให้เงางาม ป้องกันน้ำซึม และคราบสกปรกได้ดี</li><li>- ป้องกันการเกิดเชื้อรา คราบตะไคร่ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สวยงามและการทำความสะอาดของพื้นผิว เช่น อิฐโชว์แนว หินทราย ทรายล้าง เป็นต้น</li><li>- มีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำ</li><li>- ช่วยรักษาพื้นผิววัสดุให้ใช้งานได้นานขึ้น</li><li>- ป้องกันการฝังตัวของฝุ่นให้น้อยลง ทำให้ทำความสะอาดง่ายขึ้น</li><li>- ใช้งานง่าย ใช้ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น</li></ul>
ข้อมูลทางเทคนิค	เวดสี : ทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม เป็นของเหลวใส ไม่มีสี ค่าถ่วงจำเพาะ @ 25 °C : 0.80 – 1.00 ค่าความข้นเหลว @ 25 °C : 48.00 – 53.00 KU
ระบบการใช้งาน	วิธีการใช้งาน <ul style="list-style-type: none"><li>- พื้นผิวที่จะทาเคลือบด้วยทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม จะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบสกปรก คราบไขมัน และทิ้งไว้ให้แห้งสนิท</li><li>- หากมีสารกาเคลือบพื้นผิวเดิมอยู่ให้ทำความสะอาดพื้นผิวโดยการลอกออกให้หมด</li><li>- บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่ น้ำ ควรขัดล้างออกให้หมด แล้วทากับน้ำยาฆ่าเชื้อราทีโอเอ 113 โมโครคิลให้ชุ่ม ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง แล้วจึงทาเคลือบด้วยทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม</li></ul> วิธีการใช้งาน <ul style="list-style-type: none"><li>- ทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึมผลิตมาเพื่อการใช้งานโดยไม่ต้องผสมตัวทำละลาย เช่น กิเนนอร์ เป็นต้น</li><li>- การใช้งานทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม ด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่นให้ทั่วพื้นผิว 1 – 2 เที่ยว แต่ละเที่ยวทาทิ้งให้แห้งโดยใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิว</li><li>- ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมากหรือดูดสีมากเป็นพิเศษอาจต้องเคลือบถึง 3 เที่ยว เพื่อให้ได้พื้นผิวที่เงางาม</li></ul>
ข้อแนะนำเพิ่มเติม	<ul style="list-style-type: none"><li>- ห้ามรับประทาน หรือสูดดม</li><li>- ขณะใช้งานแนะนำให้สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากาก</li><li>- ไม่ควรทำงานบนพื้นผิวที่ร้อนหรือกลางแจ้ง</li><li>- ไม่ควรทำในวันที่มีความชื้นสูงหรือฝนตก</li><li>- ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุลงในแหล่งน้ำสาธารณะ</li><li>- เก็บให้พ้นมือเด็ก ความร้อน และเปลวไฟ</li><li>- สำหรับงานพ่น สามารถใช้กินเนอร์ #71 ผสมประมาณ 5% หรือตามปริมาณที่ต้องการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น</li><li>- ไม่แนะนำให้ใช้กับงานพื้น หรือพื้นที่ที่มีการเดินเหยียบย่ำ</li><li>- ล้างเครื่องมือที่ทำงานเสร็จ ด้วยกินเนอร์ #71 , กินเนอร์ #AAA</li></ul>

ปริมาณการใช้งาน	: ทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม 1 แกลลอน (3.785 ลิตร) ต่อพื้นที่ 40 - 45 ตารางเมตร ต่อ 1 เที่ยว **ปริมาณการใช้งานและจำนวนเที่ยวขึ้นอยู่กับ การดูดซึม ความพรุน และความหยาบของพื้นผิว
การเก็บรักษา	
สภาวะการเก็บรักษา	: ปิดฝาให้สนิท ทุกครั้งหลังการใช้งาน เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด
อายุของผลิตภัณฑ์	: อายุการเก็บประมาณ 2 ปี นับจากวันที่ผลิต
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน (3.785 ลิตร)
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า