

TOA

102 D-COTE ทีโอเอ ดีคอต

อะครีลิกผสมเสร็จใช้ได้ทันที สำหรับงานฉาบบาง ปกปิดรอยแตกขยายงา รุพรุณตามด



ขนาดบรรจุ 5กก., 25กก.
สำหรับภายนอก/ภายใน



อะครีลิกสำเร็จรูป สำหรับงานฉาบบาง เพื่อปรับซ่อมผิวคอนกรีต รุพรุณตามด ก่อนงานทาสี คุณลักษณะ TOA 102 D-Cote เป็นอะครีลิกชนิดพิเศษ สำเร็จรูป ใช้สำหรับงานฉาบบาง บนผนังอาคาร ฝ้า และเพดาน เพื่อซ่อมแซมแก้ไขรอยแตกร้าวขนาดเล็ก รอยแตกขยายงา รุพรุณอากาศ รุพรุณตามด ทำให้งานฉาบดูเรียบเนียน สามารถฉาบปิดผิวเม็ดทราย ทั้งพื้นผิวเก่าและใหม่ก่อนการทาสี

คุณสมบัติพิเศษ

- ▶ ฉาบแต่งผิวที่มีปัญหาให้มีผิวเรียบเนียน สวยงาม
- ▶ มีการยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน
- ▶ สามารถฉาบได้หลายชั้นโดยไม่เกิดปัญหาการแตกล่อน
- ▶ เมื่อแห้งสนิท สามารถทาสีทับได้ทันที
- ▶ สะดวก ใช้งานง่าย เปิดฝาใช้ได้ทันที
- ▶ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่

1. การเตรียมพื้นผิว
 - ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง
2. ฉาบด้วย TOA 102 D-Cote ทิ้งให้แห้งก่อนฉาบชั้นถัดไป
3. สามารถใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบเนียนยิ่งขึ้น
4. ลงน้ำยารองพื้นปูนใหม่ 1 เทียว
5. ทาสีทับหน้า 2 เทียว

พื้นผิวปูนเก่า

1. การเตรียมพื้นผิว
 - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก ทิ้งให้แห้ง
2. ลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว
3. ฉาบด้วย TOA 102 D-Cote ทิ้งให้แห้งก่อนฉาบทับชั้นต่อไป
4. สามารถใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบเนียนยิ่งขึ้น
5. ลงน้ำยารองพื้นปูนใหม่ 1 เทียว
6. ทาสีทับหน้า 2 เทียว

ปริมาณการใช้ : 0.5-1.5 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร ที่ความหนา 1 มิลลิเมตร

การเก็บรักษา : 12 เดือนในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท และไม่ควรวางไวกลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด

TOA 102 D-COTE

Ready to use Acrylic for skim coating

Special Properties

- Skim coating for concrete wall, column, ceiling, joints, etc in order to make smooth surface
- Superb adhesion and easy to sand
- Able to render as thin as recommended without cracks
- Able to render in multiple layers without peeling off
- Convenient for applying and ready to use without cement admixture
- Save paints when painting
- Use for exterior

Storage

Shelf life 1 year approximately. Store in the original container with tightly closed lid and keep away from direct sunlight.

Usage rate

0.5-1.5 kg./ 1 sq.m./at thickness of 1 mm.

Directions for use

Old Surface

1. Surface Preparation
 - 1.1 The surface must be dried and cleaned from dust, cement laitance and oil grease. laitance and oil grease.
 - 1.2 With old painting, surface needs to be cleaned with fresh water and keeps drying.
2. Applying TOA Old Contact Primer
3. Skimming with TOA 102 D-Cote and then keep drying before the next skimming layer.
4. Polishing with abrasive paper
5. Applying TOA New Contact Primer 1 time
6. Applying 2 Coating

New Surface

1. Surface Preparation
 - 1.1 The surface must be dried and cleaned from dust, cement laitance and oil grease. laitance and oil grease.
2. Skimming with TOA 102 D-Cote and then keep drying before the next skimming layer.
3. Polishing with abrasive paper
4. Applying TOA New Contact Primer 1 time
5. Applying 2 Coating