

TOA

302 Acrylic Sealant อะคริลิก ซิลแลนท์

วัสดุอุดรอยต่ออะคริลิก 100% ไม่ทำให้สีกับหน้าเหลืองเหมือนซิลแลนท์ทั่วไป



ขนาดบรรจุ 1กก., 4กก.
สำหรับภายนอก/ภายใน

อะคริลิกยืดหยุ่นอุดโป๊วรอยแตกกว้าง ขนาดใหญ่ 2-10 มม.
เป็นอะคริลิกสำเร็จรูปแบบยืดหยุ่นสำหรับอุดโป๊ว สามารถใช้อุดโป๊วร่องที่มีการขยับตัว
เช่น วงกบประตู หน้าต่าง ฯลฯ ซ่อมแซมรอยแตกกว้างของผนังปูนฉาบ
สามารถยึดเกาะบนพื้นผิวปูน คอนกรีต กระเบื้อง ไม้ ได้ดี

คุณสมบัติพิเศษ

- ▶ เป็นอะคริลิกอุดโป๊วแบบยืดหยุ่นสีขาว ไม่เกิดปัญหาคราบน้ำมันที่ผิวหน้าเหมือนซิลแลนท์
จึงไม่มีปัญหาในการทาสีทับหน้า
- ▶ สามารถคงสภาพการปิดรอยแตกกว้างได้แม้จะเกิดการขยับตัวของรอยแตก
- ▶ สามารถขัดตกแต่งได้(ขัดด้วยกระดาษทรายและน้ำ)
- ▶ สามารถทาสีทับได้

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะใช้งานจะต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน

วิธีการใช้งาน

1. ขัดตกแต่งรอยแตกให้เป็นรูปตัว V แล้วทำความสะอาดฝุ่นผง
2. ทาสีรองพื้นปูนเก่า บริเวณที่จะทำการอุดโป๊ว จำนวน 1 เที่ยว
แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ
3. ใช้ ทีโอเอ 302 อะคริลิกซิลแลนท์ อุดโป๊วรอยแตกด้วยเกรียงโป๊ว
แล้วทิ้งให้แห้งประมาณ 6-8 ชั่วโมง (แนะนำให้อุดโป๊วซ้ำ)

ปริมาณการใช้ : 1 กิโลกรัม ต่อ ความยาวรอยแตก 7 เมตร ที่ขนาดความกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.

คำแนะนำเพิ่มเติม : 1. การแห้งตัวของ ทีโอเอ 302 อะคริลิกซิลแลนท์ ขึ้นอยู่กับขนาดของร่องรอยต่อที่อุดโป๊ว

การเก็บรักษา : เก็บได้นานประมาณ 1 ปี ในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท และไม่ควรวางไว้กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด



TOA 302 Acrylic sealant

Acrylic Flexible Sealant for Wide Cracks 2-10 mm

Special Properties

- ▶ White acrylic flexible sealant without greasy stain on surface like
Silicone-based sealant thus make the surfaces paintable.
- ▶ Maintain good caulking property even on moving cracks.
- ▶ Easy to sand with sandpaper and water.
- ▶ Paintable.

Directions for use

1. Make cracks into V-shape and clean from dust.
2. Enhance good adhesion by applying old concrete primer copiously
then allow to dry for 2-4 hours.
3. Apply on cracks with TOA 302 Acrylic Sealant in the convex shape
not thicker than 3 mm and allow to dry approximately 8 hours.
4. Sand with sandpaper and clean water and allow to dry for 2-3 days.

Usage rate

1 kg. per 7 m. length of 1 cm width by 1 cm.depth cracks

Storage

Shelf life 1 year approximately. Store in the original container with
tightly closed lid and keep away from direct sunlight.