

<p>คุณสมบัติ</p>	<p>สีทากระเบื้องหลังคาออกแบบประสมค์ ทีโอเอ พัฒนาเฉพาะสำหรับกระเบื้องหลังคาทุกชนิด ผลิตจากอะครีลิคแท้ 100% ให้การยึดเกาะแน่นดีเยี่ยม ผสมผงสีคุณภาพสูง ทนทานเป็นพิเศษ พร้อมสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทนการกัดกร่อนและการเสียดสีได้ดี ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่วจึงปลอดภัยต่อผู้ใช้ การใช้งาน กระเบื้องลอนคู่,กระเบื้องใยหินทุกชนิด,บล็อกปูถนนกระเบื้องคอนกรีต (โมเนีย),สนามเทนนิส, ปูนใต้กรอบ,ทาดัดขอบผนัง,ทากันเปื้อน,ไม้ฝาสำเร็จรูป(ไฟเบอร์ซีเมนต์) ,ตกแต่ง,ซ่อมอาคารบ้านเรือนที่ต้องการความคุ้มครองที่ยาวนาน</p>												
<p>ข้อมูลทางเทคนิค</p> <p>ประเภทสี</p> <p>ชนิดสี</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก</p> <p>จุดควบไฟ</p> <p>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)</p> <p>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C)</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)</p>	<p>สีน้ำทาหลังคาอะครีลิคแท้100%</p> <p>สามารถเลือกได้จากชนิดสีในแคตตาล็อก</p> <p>ชนิดกึ่งเงา</p> <table border="1"> <tr> <td>38-40</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>51-53</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>°C</td> </tr> </table> <p>น้อยกว่า 10 กรัม ต่อ ลิตร</p> <p>100-110 ไมครอน</p> <p>40-45 ไมครอน</p> <p>30-40 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว</p> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยابและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <table border="1"> <tr> <td>30</td> <td>นาที</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ชั่วโมง</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>วัน</td> </tr> </table>	38-40	%	51-53	%	N/A	°C	30	นาที	2	ชั่วโมง	7	วัน
38-40	%												
51-53	%												
N/A	°C												
30	นาที												
2	ชั่วโมง												
7	วัน												
<p>มาตรฐานอ้างอิง</p>	<p>มาตรฐานอุตสาหกรรม 2321-2549(สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ)</p> <p>มาตรฐานอุตสาหกรรม 1097-2556(สีอะครีลิคเคลือบกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยบุหลังคาฉลากเขียวไทย</p>												
<p>วิธีใช้งาน</p> <p>อุปกรณ์</p> <p>ตัวเจือจาง</p> <p>การเจือจาง (%)</p>	<p>ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น</p> <p>น้ำสะอาด</p> <table border="1"> <tr> <td>5-10</td> <td>% (กลิ้ง หรือ ทา)</td> </tr> <tr> <td>10-20</td> <td>% (พ่น)</td> </tr> </table>	5-10	% (กลิ้ง หรือ ทา)	10-20	% (พ่น)								
5-10	% (กลิ้ง หรือ ทา)												
10-20	% (พ่น)												
<p>ระบบการใช้งาน</p> <p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวเก่า</p> <p>พื้นผิวใหม่</p>	<p>ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด)</p> <p>บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา TOA Microkill ล้างทำความสะอาด แล้วทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน</p> <p>บริเวณที่มีรอยแตกร้าวความกว้างน้อยกว่า 1 มิลลิเมตรและไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วยทีโอเอ อะครีลิค ฟิลเลอร์</p> <p>บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ความกว้างมากกว่า 1 มิลลิเมตรหรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ทีโอเอ อะครีลิค ซิลแลนท์</p> <p>ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน</p> <p>หรือเช็คความชื้นที่พื้นผิวมีค่าไม่เกิน 14% วัดด้วยเครื่อง Protimeter Mini</p> <p>หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกร้าวหรือฉาบแต่งผิว ก่อนการทาสี ด้วยวัสดุอุดโป๊ว หรือฉาบแต่งผิว ที่เหมาะสม</p> <p>ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไ้</p>												

<p>ระบบการทาสี</p> <p>สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า</p> <p>สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่</p> <p>สีทับหน้า</p>	<p>ทาน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า ทีโอเอ คอนแทค โพรโมเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว</p> <p>สามารถทาทับหน้าด้วยสีน้ำสำหรับทาหลังคา ทีโอเอ รูฟ เพ้นท์ จำนวน 2-3 เที่ยว โดยไม่ต้องมีรองพื้นปูนใหม่</p> <p>ทาทับหน้าด้วยสีน้ำสำหรับทาหลังคา ทีโอเอ รูฟ เพ้นท์ จำนวน 2-3 เที่ยว</p> <p>ในกรณีสีเข้มสด ให้ใช้เฉดสีที่อ่อนกว่าทาในเที่ยวแรก แล้วจึงทาเฉดสีที่ต้องการกับ 1-2 เที่ยว</p>
<p>การเก็บรักษา</p> <p>สภาวะการเก็บรักษา</p> <p>อายุผลิตภัณฑ์</p>	<p>: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท</p> <p>ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง</p> <p>: 5 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส</p>
<p>ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย</p>	<p>: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก</p> <p>ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม</p> <p>ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและ</p> <p>รีบไปพบแพทย์</p> <p>: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย</p>
<p>การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง</p>	<p>: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น</p> <p>บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า</p>