



กาวยาแนว ทีโอเอ อีซี ฟิกซ์

ผลิตกันที่แก้ปัญหา บ้าน อาคาร
ร้าว ล่อน รั่ว รั

คุณสมบัติ

: ทีโอเอ อีซี ฟิกซ์ เป็นกาวยาแนวอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับร่องกระเบื้องทุกชนิดและแนวขอบ
สุขภัณฑ์ กว้าง 1-6 มม. ไม่หดตัว ไม่หลุดร่อน ให้การยึดเกาะและคงทนสูง ผิวของกาวยาแนวจะมี
เนื้อละเอียดทำให้อุดร่องได้สะดวกสวยงาม และยังมีสารที่ช่วยป้องกันราดำและเชื้อแบคทีเรียจึง
เหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ

การใช้งาน

: ใช้สำหรับยาแนวร่องกระเบื้อง

- กระเบื้องทั่วไป
- กระเบื้องเซรามิก ดินเผา
- หินแกรนิต
- โมเสค

คุณสมบัติพิเศษ

: กาวยาแนว ทีโอเอ อีซี ฟิกซ์ มีคุณสมบัติดังนี้คือ

- ผสมสำเร็จรูปจากโรงงาน ทำให้ได้คุณภาพสม่ำเสมอ
- ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น
- เนื้อปูนมีความละเอียด เหนียวลื่น ปาดเข้าร่องง่าย
- ใช้ได้ทั้งพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน
- ป้องกันการเกิดราดำและเชื้อแบคทีเรีย
- ยึดเกาะสูง ไม่หดตัว ไม่หลุดร่อน

ข้อมูลทางเทคนิค

ชนิดสี	:	ขาว, ครีมน้ำตาล, ฟ้า, ดำ
กำลังรับแรงอัดที่ 28 วัน (Compressive Strength)	:	15-21 N/mm ²
กำลังรับแรงดัดที่ 28 วัน (Flexural Strength)	:	4.5 N/mm ²
ค่าความอุ้มน้ำ (Water Retention)	:	95-98%
ระยะเวลาแห้งตัว Setting Time		
- เริ่มต้น Initial Set	:	3-4 ชั่วโมง
- สิ้นสุด Final Set	:	6-8 ชั่วโมง
ค่าการหดตัว (Linear Shrinkage 40x40x160 mm.)	:	< 3 mm/m



กาวยาแนว ทีโอเอ อีซี ฟิกส์

ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหา บ้าน อาคาร
ร้าว ล่อน รื้อ ทร

ค่าการดูดซึมน้ำ (Water Absorption)

ที่ 30 นาที : < 5 g

ที่ 240 นาที : < 10 g

ความทนทานต่อการสึกกร่อน (Abrasion Resistance) : < 2,000 mm³

มาตรฐานอ้างอิง

: ผ่านมาตรฐานขั้นสูงของยุโรป (EN 13888 : CG2)

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว : - ควรทำการยาแนวหลังจากปูทาสีเมนต์แล้วประมาณ 1-2 วัน และควรชุบร่องให้ได้ความกว้างและลึก 1-6 มม.

- พื้นผิวที่จะยาแนวควรทำความสะอาดอย่างทั่วถึง ปราศจากฝุ่นผง เศษ ซีเมนต์ สี คราบไข

วิธีการใช้งาน : - ผสม ทีโอเอ อีซี ฟิกส์ 1 กก.(1 ถุง) กับน้ำสะอาด 0.32 - 0.37 ลิตร เทกาวยาแนวลงในน้ำผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันจนเป็นครีมข้น ทิ้งไว้ 5 - 10 นาทีและกวนอีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปใช้งาน ในขณะที่ใช้งานควรกวนเป็นระยะๆ เมื่อกาวยาแนวเหนียวขึ้นเนื่องจากทิ้งไว้นานเกินไป ห้ามเติมน้ำเพิ่ม ควรเททิ้งและผสมใหม่

- นำกาวยาแนวที่ผสมดีแล้ว ปาดอุดลงในร่องกระเบื้องที่เตรียมทำความสะอาดไว้แล้ว ใช้เกรียงยางปาดให้เรียบและใช้เกรียงกวาดส่วนที่ติดบนกระเบื้องให้สะอาด

- ทิ้งไว้จนกาวยาแนวเริ่มบ่มตัว จึงเช็ดทำความสะอาดแผ่นกระเบื้องให้ทั่วด้วยผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำและบิดหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดให้ทั่ว

- ควรทิ้งกาวยาแนวให้แห้งตัวสมบูรณ์ 24 ชั่วโมงก่อนการใช้งาน

ปริมาณการใช้งาน

: โดยเฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร

สำหรับกระเบื้องขนาด 20x20 ซม.และขนาดร่องกระเบื้อง 3 มม.

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา : ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม

อายุของผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง



กาวยาแนว ทีโอเอ อีซี ฟิกส์

ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาคาน้ำ อากาศ
รั่ว ล่อน ร้าว ฐ

ขนาดบรรจุ

: 1 กิโลกรัม/ถุง บรรจุกล่องละ 20 ถุง

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

- : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
- : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

- : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในเรื่องใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เริ่มใช้ 09/2561